



Stucco FZ

- Stuc- en profileringsmortel fijn -

Snel verhardende mortel voor fijn gestructureerde stucoppervlakken, zowel nieuw als oud

Kleuren	Leverbaar	
	Aantal per pallet	42
	Grootte / hoeveelheid	25 kg
	verpakking	papieren zak
	verpakkingscode	25
	art.nr.	
antiekwit	0512	■

Verbruik

Ca. 1,3 kg/m²/mm laagdikte

Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.



Toepassing

- Coaten van stucornamenten en lijsten bestaande Stuc- en Profileringsmortel grof
- Reparatie van oude, cementgebonden stuclagen
- Realisatie van gladde, scherpe profielen



Eigenschappen

- Snel verhardend
- Waterafstotend
- Laagdikte één laag 1 - 5 mm

Technische gegevens

Laagdikte	één laag 1 - 5 mm
Schudmaat	ca. 1,5 kg/dm ³
Waterdosering	ca. 5,5 ltr/25 kg
Capillaire wateropname w24	< 1,0 kg/m ²
Dampdiffusieweerstand	μ < 18
Druksterkte (28 dagen)	> 5,0 N/mm ² (M5)
Maximale korrelgrootte	< 0,5 mm

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.




**Mogelijke
systeemproducten**

- **Stucco GZ (0511)**
- **Stucco GF (0521)**
- **Color LA (6400)**
- **Color SH (0630)**

Werkvoorbereiding


- **Eisen aan de ondergrond**
Draagkrachtig, schoon en stofvrij.
- **Vorbereiding**
Gladde oppervlakken opruwen.
De ondergrond voornatten.

Vorbereiding



- **Vermengen**
Water in een schone emmer of speciekuip gieten en droge mortel toevoegen.
Met mengapparaat ca. 2 - 4 minuten intensief tot een homogene massa vermengen, totdat een verwerkbaar consistentie is bereikt.

Verwerking



- **Verwerkingsrichtlijnen**
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.
Lage temperaturen verlengen, hoge temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijd.
- **Verwerkingstijd (+20°C)**
Ca. 20 minuten

De mortel aanbrengen en met sjabloon snel natrekken.
De volgende laag na voldoende verharding met een hoog dampopen en waterafstotende verf (Color LA, Color SH).

Verwerkingstip

Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.
Soort en duur van de behandeling en oppervlaktebewerking hebben invloed op de kleur. Geringe kleurafwijkingen bij verschillende charges zijn mogelijk,
Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.
De flankhechting wordt verhoogd door ZM HF ^[basic] aan het aanmaakwater toe te voegen (verhouding 1:10).



Opmerking

Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.
Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.
Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.
Niet op gipshoudende ondergronden verwerken!
Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.
De na droging en verharding ontstane kleur is afhankelijk van de omgevingscondities en verwerkingsmethode. Zo ziet een vers, glad oppervlak, in vergelijking met een later afgeglad of ruw oppervlak er lichter uit. Verschillende korrelgroottes in hetzelfde artikel kunnen leiden tot geringe kleurafwijkingen. Vochtbelasting vanuit de ondergrond kan verkleuringen veroorzaken.
Altijd een proefvlak opzetten!
Alkalische bindmiddelen kunnen niet ijzerhoudend metaal aantasten.
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

Gereedschap / reiniging


Mengapparaat, spaan, troffel, sjabloon



Gereedschap voor verharding van de mortel met water reinigen.

Opslag / houdbaarheid

Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.