



FL fix

Flexibele tegellijm



Kleuren	Leverbaar	
	Aantal per pallet	36
	Grootte / hoeveelheid	25 kg
	verpakking	papieren zak
	verpakkingscode	25
	art.nr.	
grijs	2817	■

Verbruik



Ca. 1,1 kg/m²/mm laagdikte
4 mm tandlijst: ca. 1,5 kg/m²
6 mm tandlijst: ca. 2,3 kg/m²
8 mm tandlijst: ca. 3,0 kg/m²

Toepassing



- Het leggen van keramische wand- en vloertegels
- Binnen en buiten
- Droog, nat en onder water
- Afdichting in combinatie (AiV)

Eigenschappen

- Hoge hechtsterkte (C 2)
- Flexibel (S 1)
- Zakt nagenoeg niet na (T) en zeer goede hechting
- Zeer lange lijmpentijd (E)
- Zeer emissiearm (GEV-EMICODE EC 1^{plus})

Technische gegevens

Schudmaat	ca. 1,3 kg/dm ³
Waterdosering	ca. 6,5 ltr / 25 kg
Beloopbaar / invoegen	na ca. 12 uur
Lijmlaagdikte	tot max. 10 mm
Open tijd	ca. 30 minuten (afhankelijk van de temperatuur)

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.



Certificaten

➤ Lizenz zur Führung des EMICODE_GEV vom 03.09.2019


Mogelijke systeemproducten

- MB 2K (3014)
- WP Flex 1K (0445)
- FL grout flex (2891)
- Primer Hydro F (2842)

Werkvoorbereiding


- Eisen aan de ondergrond
Draagkrachtige, schone en stofvrije ondergrond.
- Voorbereiding
Uitsteeksels en mortelrestanten verwijderen.
De ondergrond egaliseren.
Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Primer Hydro F.

Voorbereiding



- Vermengen
Water in een schone emmer of speciekuip gieten en droge mortel toevoegen.
Door middel van een mengapparaat ca. 3 minuten intensief tot een homogene massa vermengen.
Rijptijd ca. 3 minuten.
Aansluitend de massa met een geschikt mengapparaat langzaam kort doormengen.

Verwerking



- Verwerkingsrichtlijnen
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.
Lage temperaturen verlengen, hoge temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijd.
- Verwerkingstijd (+20°C)
Ca. 3 uur

Ter verbetering van de hechtsterkte eerst een schraaplaag (contactlaag) aanbrengen.
Het materiaal direct met een geschikte getande spaan aanbrengen.
De tegels in het verse mortelbed onder lichte druk leggen.
De verse mortelrestanten van de bovenzijde van de tegels direct verwijderen.
De voegen vrijhouden van mortelrestanten.

Verwerkingstip

Niet verwerken bij directe zoninwerking of opgewarmde oppervlakken.
Mortel die al begint te verharderen niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.
*Natuurlijke vulstoffen leiden tot geringe afwijkingen in de waterdosering. De juiste waterdosering is afhankelijk van het ondergrond en laagdikte.

Opmerking

Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.
Technische gegevens zijn verkregen onder laboratoriumomstandigheden bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid.
Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.



Gereedschap / reiniging




Mengapparaat, spaan, troffel

Menggereedschap, vlakspaan, troffel, getande spaan
Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Remmers gereedschap

- [Mengvat \(4030\)](#)
- [Collomix AR 170 \(4247\)](#)
- [Remmers Quirlex \(4282\)](#)

Opslag / houdbaarheid



Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Prestatieverklaring

- [Prestatieverklaring](#)

Verklaring van conformiteit



Remmers B.V.
Nagelpoelweg 30 - 7333 NZ Apeldoorn

19
GBI P24
EN 12004: 2017-05
2817

Lijmen voor tegels - eisen, conformiteitsbeoordeling, classificatie en aanduiding

Brandklasse:	E
Hechttreksterkte bij aanvang:	≥ 1,0 MPa (C 2)
Hechttreksterkte na waterbelasting:	≥ 1,0 MPa (C 2)
Hechttreksterkte na warmtebelasting:	≥ 1,0 MPa (C 2)
Hechttreksterkte na vorst-dooi belasting:	≥ 1,0 MPa (C 2)
Langere open tijd: hechttreksterkte	≥ 0,5 MPa
Afglijden:	≤ 0,5 mm

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.