



2K PUR Coating


Duurzame graffiti beschermingslaag

Kleuren	Leverbaar		
	Aantal per pallet		
	Grootte / hoeveelheid	2,5 kg	5 kg
	verpakking	bus	bus
	verpakkingscode	03	05
	art.nr.		
kleurloos	089042	■	■
Speciale Kleuren	089043	■	■

Verbruik

Bij 30 micrometer, droge laagdikte: 17 m²/l
Bij 45 micrometer, droge laagdikte: 11,3 m²/l

Toepassing



- Minerale bouwmaterialen, vooral beton
- Zorgt voor een gemakkelijke en volledige verwijdering van graffiti

Eigenschappen


- Uitstekend buiten duurzaam
- Goed krasvast
- Bestand tegen zwak agressieve chemicaliën
- Vuil valt minder op
- Waterdicht
- Vergelingsarm
- Zijdeglans

Technische gegevens

Vaste stofgehalte	Ca. 54%
Dichtheid (20°C)	Ca. 1,42 kg/l

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Vorbereiding



■ Vermengen

Met een mengapparaat ca. 3 minuten intensief tot een homogene massa vermengen, totdat een verwerkbare consistentie is bereikt.

Mengverhouding

PUR 2K Coating 80 : Harder 20

Verwerking



■ Verwerkingsrichtlijnen

De minimum omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 5°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.

■ Overschilderbaarheid (+20°C)

Stofdroog: 45 minuten
Overschilderbaar na minimaal: 16 uur
Overschilderbaar maximaal: 7 dagen (daarna opruwen)
Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

Toepassing

Borstel en roller: Verdunner: V 101

Airmix: Verdunning: V 101

Procentueel aandeel: Ca. 15%

Spuitdruk: Airmix 70 bar, Nozzle: Min. 0.011 in, Gebruiksduur: ca. 6 uur

Luchtspuit: Verdunning: V 101

rocentuell aandeel: Ca. 20%

Spuitdruk: Min. 2,5 bar,



Verwerkingstip

■ Droging

Bepaald bij 60 micrometer nat, bij 20°C en een RV van 50%

Gereedschap / reiniging


Airmix, luchtsput, kwast en roller



Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V 101 reinigen.

Opslag / houdbaarheid

Vorstvrij, in ongeopende originele verpakking min. 12 maand.
Temperaturen voor opslag tussen 5 °C en 25 °C.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming combinatiefilter min. A/P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.
Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkbld geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.