



Epoxy-Houtreparatiemassa

Oplosmiddelvrije 2K egalisatiemassa

Kleuren	Leverbaar		
	Aantal per pallet	60	200
	Grootte / hoeveelheid	3 kg	
	Verpakkingstype	bus	
	verpakkingscode	03	83
	art.nr.		
grijs	3162	■	
	203162	■	
	213162		■

Verbruik Per mm laagdikte 0,93 kg/m²; komt overeen met 0,93 kg per liter volume

Toepassing



- Hout in binnentoepassingen
- Hout buiten alleen beperkt
- Reconstructie van houten bouwdelen, die met Epoxy-Houtversteving zijn voorbehandeld
- Behoud van historische houten delen (bijv. vakwerk, antiques)
- Voor de professionele verwerker.

Eigenschappen

- Hoge druksterkte
- Waterdamp afstotende reconstructie van houten bouwdelen
- Laag soortelijk gewicht
- Zeer goed vormbaar
- Dekkend overschilderbaar voor kleurafstemming

Technische gegevens

■ Bij levering

Dichtheid (20 °C) ca. 0,93 gr/cm³

■ In uitgereageerde toestand

Buigtreksterkte > 18 N/mm²

Druksterkte 48 N/mm²

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten

- Epoxy-Houtversteving (3161)
- Rofalin Acryl (2330)
- Aqua RG-27-Renovatie primer (7146)
- Aqua MSL-45/sm-medium-solid-houtbeits UV+ (7130)

Werkvoorbereiding

■ Eisen aan de ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, stof-, vetvrij zijn, ontdaan van stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden en vakkundig voorbereikt.

■ Voorbereidingen

De te repareren beschadigingen in het hout voor verwerking mer Remmers Epoxy-Houtversteving gronderen. Het is belangrijk dat de houtreparatiemassa in de verse, nog kleverige grondlaag wordt aangebracht

Voorbereiding



■ Vermengen


Beide componenten worden in de juiste verhouding tot elkaar verpakt en geleverd. De verharder component (B) helemaal met de hars component (A) min. 2 minuten vermengen.

Sliertvorming duidt op onvoldoende vermenging.

Verwerkingstijd max. 1 uur, hogere temperaturen kunnen de tijd verkorten.



Verwerking



■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. $+10^{\circ}\text{C}$ tot max. $+25^{\circ}\text{C}$.

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. $+10^{\circ}\text{C}$ tot max. $+25^{\circ}\text{C}$.

De voorbereide houtreparatiemassa binnen de aangegeven potlife met schoon gereedschap aanbrengen, goed verdichten en afdaggen. Voor het glad maken van het oppervlak het gereedschap goed reinigen en met Verdunning V 101 vochtig maken, echter druppels vermijden.

Verwerkingsinstructies



De compatibiliteit, de hechting en de kleurtint moeten worden getest door op de ondergrond proefvlakken aan te brengen.

Eventueel benodigde mallen van PE-folie als lossingsmiddel voorzien.

■ Droging

Overschilderbaar: na ca. 24 uur.

Gereedschap / reiniging




Plamuurmes, spaan

Gereedschap onmiddellijk na gebruik met Verdunning V101 reinigen.

Na droging of uitharding is reiniging niet meer mogelijk.

Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Opslag / houdbaarheid



n ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.