



## KSE 300 HV

Oplosmiddelvrije, speciale versteviger voor kalksteen op basis van kiezelzuurester (KSE) met speciale toevoeging ter verbetering van de hechting

| Leverbaar             |       |        |  |
|-----------------------|-------|--------|--|
| Aantal per pallet     | 84    | 24     |  |
| Grootte / hoeveelheid | 5 ltr | 30 ltr |  |
| verpakking            | blik  | blik   |  |
| verpakkingscode       | 05    | 30     |  |
| art.nr.               |       |        |  |
| 0654                  | ■     | ■      |  |

### Verbruik



Afhankelijk van de soort en conditie van de ondergrond alsmede toepassing tussen 0,3 l/m<sup>2</sup> en meerdere l/m<sup>2</sup>

Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

### Toepassing



- Het verstevigen van overwegend calcitische ondergronden
- Het verstevigen van duidelijk verweerde en losse oppervlakken
- Het verkrijgen van bijzonder evenwichtige sterkteprofielen in combinatie met KSE 100

### Eigenschappen

- Aanvullend polair bindingsmechanisme
- Hoeveelheid gelafscheiding: ca. 30%
- Oplosmiddelvrij
- Niet hydrofoberend
- Goede indringdiepte

### Technische gegevens

#### ■ In aangeleverde toestand

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Dichtheid (20°C)     | ca. 0,97 gr/cm <sup>3</sup>                     |
| Werkzame stofgehalte | ca. 98 massa-%                                  |
| Geur                 | typisch                                         |
| Katalysatorsysteem   | neutraal                                        |
| Kleur                | helder tot licht troebel, eventueel licht gelig |

#### ■ Na verwerking

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Bijproduct (reactieafhankelijk) | ethanol (verdampt) |
|---------------------------------|--------------------|



De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

#### Aanvullende informatie

- [Leidraad KSE-modulesysteem](#)
- [Methode voor het bepalen van het stevigheidsprofiel](#)
- [Controle hoeveelheid gelafascheiding en indringdieptes](#)


#### Mogelijke systeemproducten

- [KSE 100 \(0719\)](#)
- [V KSE \(0657\)](#)

#### Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**  
De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.
- **Vorbereiding**  
Schade en onvolkomenheden bijv. scheuren, slechte voegen, foute aansluitingen, optrekkend en hygroscopisch vocht eerst behandelen.  
Voer de reiniging voorzichtig uit, bijv. door besproeien met koud of warm water of door middel van stoomreiniging; gebruik bij hardnekkige vervuiling de Rotec softstraal-technologie of niet-zure reinigingsmiddelen, bijv. vuiloplosser.  
Ter voorkoming van materiaalverlies kan al voor de reiniging een voorsteviging met KSE 100 of een andere, geschikte steenversteviger worden uitgevoerd.

#### Verwerking



- **Verwerkingsrichtlijnen**  
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +8 °C tot max. +25 °C.  
  
Het impregneermiddel drukloos door middel van vloeien vol en zat aanbrengen (verneveling vermijden), zo dat een vloeistoffilm van 30 - 50 cm lang over het oppervlak naar beneden loopt.  
Afgemeten horizontaal van boven naar beneden vloeien en direct met een blokkwast nabehandelen.  
De bewerking meerdere malen (ten minste tweemaal) herhalen (nat in vochtig) totdat geen opname van het impregneermiddel meer is vast te stellen.  
Oppervlakken die niet met een spuit kunnen worden behandeld, steeds met een goed doordrenkte kwast bewerken.

#### Verwerkingstip

Aangrenzende bouwdeelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.  
Overtollig impregneermiddel binnen 1 uur met Verdunning V 101 verwijderen.  
Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zoninstraling en condensvorming beschermen.

#### Opmerking

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.  
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.  
Voorwaarde voor een optimale impregnerende werking is opname van het impregneermiddel; dit is afhankelijk van het poriënvolume en vochtgehalte van het bouw materiaal.  
In geval van bouwschadelijke zouten, een kwantitatieve zoutanalyse uitvoeren.  
Hoge zoutconcentraties kunnen leiden tot grote schade, die door een impregnering niet kan worden voorkomen.  
Restanten (bijv. tenside, zeep, was) van een voorafgaande reiniging kunnen de effectiviteit van het product nadelig beïnvloeden en moeten derhalve worden verwijderd.  
het aanbrengen van restauratiemortels, hydrofoberende impregneringen en verven:



De werzame stof "kieselzuurester" leidt na verwerking een beperkte tijd hydrofoob, dat naarmate de gelering vordert, verdwijnt (reactietijd min. 28 dagen). Restauratiemortel, Funcosil impregnering en verven pas aanbrengen na uitwerking van de gelering. Indien verstevigde oppervlakken na meer dan 4 weken reactietijd nog een afpareleffect geven, dan kan dit worden afgeremd door het oppervlak voor te natten met alcohol of water waaraan toegevoegd zeep of glansspoelmiddel.


#### Gereedschap / reiniging



Oplosmiddelbestendige lagedruk spuitapparatuur, sproeipomp, kwast, blokkwast,

Het gereedschap moet droog en schoon zijn.  
Na gebruik en bij langere werkonderbrekingen het gereedschap met Verdunning V 101 reinigen.  
Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

#### Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.  
Aangebroken verpakking zo snel mogelijk verwerken.  
De verpakking na ieder gebruik weer luchtdicht sluiten, omdat KSE met (lucht)vochtigheid reageert.

#### Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming combinatiefilter min. A/P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

#### Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkbld geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.