



PUR Aqua

Top M

Watergedragen transparante 2K sealer

Leverbaar		
Aantal per pallet		
Grootte / hoeveelheid		5 kg
Verpakkingstype		plastic can
verpakkingscode		06
art.nr.		
3673		■

Verbruik Min. 0,12 kg/m²

Toepassing ■ Sealer in decoratieve EP- en PU-coatingsystemen

Eigenschappen

- Mat oppervlak
- Robuust
- Gemakkelijk in onderhoud

Technische gegevens

■ Bij levering

Vaste stofgehalte	52%
-------------------	-----

■ Bij levering

	component A	component B	vermengd
Dichtheid (20 °C)	1,00 g/cm ³	1,06 g/cm ³	1,06 g/cm ³

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten

- [Epoxy UV 100 \(6344\)](#)
- [PUR Deco Color \(6674\)](#)
- [Metalufloor \(6880\)](#)



Werkvoorbereiding


Eisen aan de ondergrond

De ondergrond moet voldoende draagvermogen hebben en vormvast, stevig, vrij van losse deeltjes, stof, olie, vet, rubbersporen en andere hechtingsbeperkende residuen zijn.
De ondergrond met de hiervoor geschikte Remmers producten voorbereiden.

Vorbereidingen

De sealer binnen 48 uur aanbrengen. Bij langere wachttijden het oppervlak van de voorgaande laag schuren en stovrij maken.
Bij QP producten moet de sealer binnen 12 uur aangebracht worden.

Vorbereiding



Bussen

De harder (component B) volledig aan de basishars (component A) toevoegen.
Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.
Een minimale mengtijd van 3 min. aanhouden.
Sliertvorming duidt op onvoldoende vermenging.
Als het materiaal niet goed wordt gemengd, kan er leiden tot stipvorming. Het materiaal moet in dit geval worden gezeefd (1000 µ lakzeef).

Mengverhouding (A:B)	90 : 10 naar gewichtsdelen
----------------------	----------------------------

Het kant-en-klare mengsel direct na de voorbereiding in zijn geheel op de goed voorbereide ondergrond gieten en met geschikt gereedschap verdelen.

Verwerking



Alleen voor de professionele verwerker!

Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +25°C.
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10 °C tot max. +25 °C.
Het materiaal na het aanbrengen ten minste 24 uur tegen directe waterbelasting en vochtinwerking beschermen.
De relatieve luchtvochtigheid moet tussen 30 - 70% liggen.
De ondergrondtemperatuur moet gedurende de applicatie en uitharding min. +3°C boven de dauwpunttemperatuur liggen.
Absoluut zorgdragen voor voldoende luchtcirculatie, zo dat water aan de omgeving kan worden afgegeven.

Verwerkingstijd (+20 °C)

Ca. 45 minuten
De voorbereidingstijd bedraagt ca. 5 minuten.

Uithardingstijd (+20 °C)

Bij 60% luchtvochtigheid: beloopbaar na 16 uur, mechanisch belastbaar na 3 dagen, volledig te belasten na 7 dagen.

Hogere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid verkorten, lagere temperaturen en een lagere luchtvochtigheid verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.



Toepassingsvoorbeelden

■ Verzegeling

Het materiaal op het oppervlak aanbrengen en gelijkmatig met een geschikte 25 cm Epoxy-roller kruislings doorrollen. De rollers na 30 minuten door een nieuwe vervangen.
Altijd vers-is-vers werken

Verbruik

min. 0,12 kg/m²

Opmerking

Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

Voor het verkrijgen van een zo goed mogelijk gelijkmatig oppervlak voldoende deskundig personeel inzetten. Het overschrijden van de verwerkingstijd kan leiden tot aanzetten van de roller en verschil in glansgraad en kleur.

Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargennummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua voorkomen en structuur.

Ongelijkmatige verwerking alsmede grote temperatuurverschillen aan het oppervlak kunnen leiden tot een ongelijk oppervlak door verschil in glansgraad.

Schurende mechanische belasting leidt tot slijtagesporen.

Het wordt aanbevolen om decoratieve coatingsystemen zoals Remmers Metalufloor of een tweekleurenteknik met PUR Deco Color tweemaal te coaten om de slijtvastheid te verhogen.

Niet geschikt voor belastingen van voertuigen of dynamische puntlasten.

Gekleurde rubber, vooral zware, kan bij contact met de vloer verkleuringen achterlaten die niet meer te verwijderen zijn (bijv. : autobanden of poten van machines). Om deze verkleuringen te vermijden kan men polyurethaan wielen of matten gebruiken. Kleurstoffen, haarkleurproducten, bleekmiddelen of desinfectieproducten kunnen ook verkleuringen veroorzaken als deze niet meteen verwijderd worden.

Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

Gereedschap / reiniging



Epoxy-roller, mengapparaat


Juiste gegevens kunt u in het gereedschapsprogramma vinden.

Gereedschap en eventuele vervuilingen kunnen direct terwijl het materiaal nog vers is met water worden gereinigd.

Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

**Opslag / houdbaarheid**

In de ongeopende oorspronkelijke verpakking, vorstvrij en droog bewaard, minstens 6 maanden.

**Veiligheidsvoorschriften**

Alleen voor professioneel gebruik!

Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking en over recycling en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.

Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

VOS-gehalte conform
Decopaint-Richtlijn
(2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor het product (cat. A/j): max. 140 g/l (2010)

Dit product bevat < 140 g/l VOS

VOC	
Kat.	A/j
2010:	140g/l
max.:	140g/l

Prestatieverklaring

➤ **Prestatieverklaring**

Verklaring van conformiteit**Remmers GmbH**

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönigen

UKCA Remmers (UK) Limited

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

18 (CE): 22(UKCA)

GBIII 127

EN 13813:2002

3673

Kunsthars dekvloer / kunsthars coating voor binnengebruik

Brandklasse:	E _{fl}
Vrijgekomen corrosieve substanties:	SR
Slijtweerstand:	≤ AR 1
Hechtsterkte:	≥ B 1,5
Slagvastheid:	≥ IR 4

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.