



PUR Deco Color

Decoratieve coating



Kleuren	Leverbaar		
	Aantal per pallet		
	Grootte / hoeveelheid	10 kg	25 kg
	Verpakkingstype	bus	bus
	verpakkingscode	11	26
	art.nr.		
speciale kleuren vanaf 10 kg	6674	■	■

Verbruik Zie toepassingsvoorbeelden

Toepassing

- Decoratieve vloercoating
- Twee-kleuren-techniek

Eigenschappen

- Vermindering van effectgeluid
- Kleurecht
- Mechanisch belastbaar
- Statisch scheuroverbruggend

Technische gegevens

■ Bij levering

	component A	component B	vermengd
Dichtheid (20 °C)	1,44 gr/cm ³	1,13 gr/cm ³	1,31 gr/cm ³
Viscositeit (25 °C)	8200 mPas	2500 mPas	4800 mPas

■ In uitgereageerde toestand

Slijtage volgens Taber 10 mg (CS10, 1000 omwentelingen, 1000 g)

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

- Geluidsdemping / contactgeluid
- Test bureaustoelen
- Scheuroverbrugging
- Kleurechtheid
- Bepaling restindruk / verschuiven meubelpoot
- Emissionsprüfung

Aanvullende informatie

- Verklaring van overeenstemming

Mogelijke systeemproducten

- Epoxy GL 100 (1427)
- PUR Aqua Top 500 2K M (3633)

Werkvoorbereiding

■ Eisen aan de ondergrond

De ondergrond moet voldoende draagvermogen hebben en vormvast, stevig, vrij van losse deeltjes, stof, olie, vet, rubbersporen en andere hechtingsbeperkende residuen zijn.

De ondergrond moet droog zijn.

De hechtsterkte van de ondergrond moet gemiddeld ten minste 1,5 N/mm² zijn (kleinste enkele waarde ten minste 1,0 N/mm²), de druksterkte ten minste 25 N/mm².


Op een cement ondergrond absoluut een geschikte Remmers epoxy-grondering of epoxy-schraaplaag aanbrengen.

Geschikte gronderingen zijn Epoxy ST 100, Epoxy GL 100, Epoxy Primer PF alsmede Epoxy FAS 100. Deze zijn binnen 24 uur te coaten of anders licht schuren (enigszins wit).

Voor gedetailleerde informatie raadpleeg het actuele technisch informatieblad van elk product.



Vorbereitung



■ Bussen

De harder (component B) volledig aan de basishars (component A) toevoegen.
Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

Het mengsel in een andere emmer overgieten en nogmaals grondig mengen.

Een minimale mengtijd van 3 min. aanhouden.


Slietvorming duidt op onvoldoende vermenging.

Mengverhouding (A:B)

75,5 : 24,5 naar gewichtsdelen

Het kant-en-klare mengsel direct na de voorbereiding in zijn geheel op de goed voorbereide ondergrond gieten en met geschikt gereedschap verdelen.

Verwerking



Alleen voor de professionele verwerker!

■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +12°C tot max. +30°C.

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +12 °C tot max. +30 °C.

Het materiaal na het aanbrengen ten minste 48 uur tegen directe waterbelasting en vochtinwerking beschermen.

Die relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 75% bedragen.

De ondergrondtemperatuur moet gedurende de applicatie en uitharding min. +3°C boven de dauwpunttemperatuur liggen.

■ Verwerkingstijd (+20 °C)

Ca. 30 minuten

■ Overschilderbaarheid (+20)

Beloopbaar na 16 uur, mechanisch te belasten na 3 dagen, volledig te belasten na 7 dagen.

Wachttijden tussen de lagen min. 16 uur en max. 48 uur.

Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.



Toepassingsvoorbeelden

■ Coating

Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met geschikt gereedschap, bijv. spaan, getande spaan, verdelen.
De vermelde geschatte verbruikshoeveelheden hebben betrekking op gladde, geëgaliseerde ondergronden.
Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond, temperatuur, vereiste laagdikte en optische eisen.

Verbruik	min. 2,0 kg/m ² bindmiddel min. 3,0 kg/m ² bindmiddel bij twee-kleuren-techniek
----------	--

Opmerking

Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.
Bij de twee-kleuren-techniek wordt de totale uitstraling voor een groot deel bepaald door de handmatige uitvoering alsmede de omstandigheden op locatie.
Iedere vloer is hierdoor uniek en niet te reproduceren.
Omstandigheden ter plaatse en de handmatige uitvoering leiden tot afwijkingen van het gemaakte van een proefmonster.
Het oppervlak absoluut sealen.
Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargennummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.
Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua voorkomen en structuur.
Schurende mechanische belasting leidt tot slijtagesporen.
Berijdbaar met transportmiddelen met rubberen banden. Niet geschikt voor belasting met transportmiddelen met metalen of polyamide banden, dat geldt ook voor dynamische puntbelasting.
Op kantoren verdient het de aanbeveling een vloerbeschermer onder de werkplek te leggen.
Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.


Gereedschap / reiniging



Getande spaan, spaan, geschikt mengapparaat

Juiste gegevens kunt u in het gereedschapsprogramma vinden.
Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met Verdunning V 101 reinigen.
Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

**Veiligheidsvoorschriften**

Alleen voor professioneel gebruik!

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

VOS-gehalte conform Decopaint-Richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor het product (cat. A/j): max. 500 gr/ltr (2010).

Dit product bevat < 500 gr/ltr VOS.

Prestatieverklaring

> **Prestatieverklaring**

Verklaring van conformiteit

Remmers B.V.

Nagelpoelweg 30 - 7333 NZ Apeldoorn

17

GBIII 121

EN 13813:2002

6674

Dekvloermortel en dekvloeren

Brandklasse:

E_{fl}

Vrijgekomen corrosieve substanties:

SR

Slijtweerstand:

≤ AR 1

Hechtterksterkte:

≥ B 1,5

Slagvastheid:

≥ IR 4

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.