



PUR H-280-Verharder

Lichtecht isocyanaat voor het uitharden van PUR-lakken

Leverbaar			
Aantal per pallet	444	210	50
Grootte / hoeveelheid	1 ltr	2 ltr	10 ltr
verpakking	blik	blik	blik
verpakkingscode	01	02	10
art.nr.			
1975	■	■	■

Verbruik In de aangegeven mengverhouding aan de lak toevoegen

Toepassing



- Verharden van 2K PUR lakken in de aangegeven mengverhouding
- Gebleekt hout
- Voor de professionele verwerker

Eigenschappen



- UV-bestendig
- Aromaatrovrij
- Geen verplichte productscholing volgens EU 2020/1149

Technische gegevens

Dichtheid (20°C)	Ca. 0,98 g/cm ³
Uitlooptijd sec (20° C, DIN 4)	Ca. 15
Geur	Typisch

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten > [Remmers 2K PUR lakken](#)

Vorbereitung



Mengverhouding In de aangegeven mengverhouding aan de lak toevoegen

De harder al roerend toevoegen en het mengsel tot een homogene massa mengen.
Remmers patentmixer gebruiken.

Verwerking



- Verwerkingsrichtlijnen
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +18 °C tot max. +25 °C.


Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Verwerkingstip

Isocyanaten reageren met luchtvochtigheid, op basis daarvan de verpakking van de verharder altijd luchtdicht sluiten.

Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.



Veiligheidsvoorschriften



Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.