



PUR Top TX

Gestructureerde sealer, transparant

Kleuren	Leverbaar		
	Aantal per pallet		
	Grootte / hoeveelheid	2,5 kg	10 kg
	verpakking	bus	bus
	verpakkingscode	04	11
	art.nr.		
kleurloos	6330	■	■

Verbruik Max. 0,10 kg/m²

Toepassing ■ Sealer voor mechanisch te belasten vloeren

Eigenschappen

- Structureert
- Mat oppervlak
- UV-bestendig
- Mechanisch belastbaar
- Chemisch belastbaar
- Indien gewenst gepigmenteerd

Technische gegevens	component A	component B	vermengd
	Dichtheid (20°C)	1,1 g/cm³	1,0 g/cm³

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten > [Reinigungs- Pflegeempfehlung Remmers PUR Top TX \(2009\)](#)

Mogelijke systeemproducten

- > [Artico Color \(6765\)](#)
- > [Epoxy Flex PH \(6250\)](#)
- > [Epoxy OS Color \(6980\)](#)




Werkvoorbereiding

■ Voorbereiding

De sealer moet binnen 48 uur na het aanbrengen van de onderliggende laag worden aangebracht.

Voorbereiding



■ Bussen

De harder (component B) volledig aan de basishars (component A) toevoegen.
Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.
Het mengsel in een andere emmer overgieten en nogmaals grondig mengen.
Een minimale mengtijd van 3 min. aanhouden.
Sliertvorming duidt op onvoldoende vermenging.

Mengverhouding (A : B)

90 : 10 naar gewichtsdelen

Het kant-en-klare mengsel direct na de voorbereiding in zijn geheel op de goed voorbereide ondergrond gieten en met geschikt gereedschap verdelen.

Indien wordt gekozen voor het pigmenteren op locatie, het bindmiddel volledig in de verpakking van de kleurpasta Artico Color gieten en goed mengen. Verdere gegevens vindt u in het technisch merkblad van Artico Color.

Verwerking



Alleen voor de professionele verwerker!

■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. $+10^{\circ}\text{C}$ tot max. $+25^{\circ}\text{C}$.

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. $+10^{\circ}\text{C}$ tot max. $+25^{\circ}\text{C}$.

Het materiaal na het aanbrengen ten minste 24 uur tegen directe waterbelasting en vochtinwerking beschermen.

Die relatieve luchtvochtigheid moet tussen 40 - 80% liggen.

De ondergrondtemperatuur moet gedurende de applicatie en uitharding min. $+3^{\circ}\text{C}$ boven de dauwpunttemperatuur liggen.

■ Verwerkingstijd ($+20^{\circ}\text{C}$)

Ca. 30 minuten

De voorbewerkingstijd bedraagt ongeveer 5 minuten.

■ Uithardingstijd ($+20^{\circ}\text{C}$)

Bij 60% relatieve luchtvochtigheid: beloopbaar na 16 uur, mechanisch belastbaar na 3 dagen, volledig te belasten na 7 dagen.

Hogere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid verkorten, lagere temperaturen en een lagere luchtvochtigheid verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.



Toepassingsvoorbeelden

■ Coating

Giet het materiaal op het oppervlak en breng het met een hiertoe geschikte PU-roller van 25 cm gelijkmatig en kruisgewijs rollend aan. Meteen na het aanbrengen moet het materiaal zonder druk in één richting met een epoxyroller van 50 cm worden nagerold.

Om de aanbrengtijden zo kort mogelijk te houden is het raadzaam om het product stapsgewijs aan te brengen. Altijd nat-in-nat werken.

Verbruik	Max. 0,10 kg/m ²
----------	-----------------------------

Opmerking

Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

Voor het verkrijgen van een zo goed mogelijk gelijkmatig oppervlak voldoende deskundig personeel inzetten. Het overschrijden van de verwerkingstijd kan leiden tot aanzetten van de roller en verschil in glansgraad en kleur.

Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargennummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua voorkomen en structuur.

Ongelijkmatige verwerking alsmede grote temperatuurverschillen aan het oppervlak kunnen leiden tot een ongelijk oppervlak door verschil in glansgraad.

Overschrijding van de laagdikte, zweetdruppels of druppels materiaal leiden tot schuimvorming van de sealer.

Schurende mechanische belasting leidt tot slijtagesporen.

Berijdbaar met transportmiddelen met rubberen banden. Niet geschikt voor belasting met transportmiddelen met metalen of polyamide banden, dat geldt ook voor dynamische puntbelasting.

Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

Gereedschap / reiniging



Epoxyroller, PU-roller, mengapparaat

Juiste gegevens kunt u in het gereedschapsprogramma vinden.


Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met Verdunning V 101 reinigen.

Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

Remmers gereedschap

➤ Patentdispenser (4747)

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Alleen voor de professionele verwerker!

Nadere informatie met betrekking tot veiligheid bij transport, opslag en verwerking alsmede afvalverwijdering en ecologie vindt u in de nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Deze gegevens vindt u in onze veiligheidsbladen respectievelijk informatie van de branche.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

VOS conform Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/j): max. 500 g/l (2010).
Dit product bevat < 500 g/l VOS.

Prestatieverklaring

- > [Prestatieverklaring](#)
- > [Prestatieverklaring](#)

Verklaring van conformiteit



Remmers GmbH (CE)

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

Remmers (UK) Limited (UKCA)

1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)

07 (CE); 24 (UKCA)
GBIII 027_4
EN 13813:2002
6330

Kunsthars dekvloer/kunstharscoating voor binnentoepassingen

Brandbestendigheid	Efl
Vrijkomen van corrosieve bestanddelen	SR
Slijtvastheid	≤ AR 0,5
Hechtingssterkte	≥ B 1,5
Stootvastheid	≥ IR 4

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.