



Ceramix 20/30

Gekleurd kwartszand

Kleuren	Leverbaar	
	Aantal per pallet	40
	Grootte / hoeveelheid	25 kg
	Verpakkingstype	papieren zak
	verpakkingscode	25
	art.nr.	
lichtgrijs	1277	■
zilvergrijs	1278	■
zwart	1279	■

Verbruik Afhankelijk van de toepassing

Toepassing ■ Decoratieve mortel (steentapijt)

Eigenschappen

- Op kleur
- Bevat geen pyriet
- PUR geccoat

Technische gegevens	Korrel dichtheid	2,65 g/cm ³
	Vorm	vast
	Granulometrie	ca. 2 - 3 mm
	De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.	

Mogelijke systeemproducten

- **Epoxy BH 100 (0905)**
- **Epoxy UV 100 (6344)**

Verwerking Alleen voor de professionele verwerker!

Toepassing, vulgraad en verwerking worden bepaald door het hars-harder systeem.

Opmerking

Een openporige structuur heeft invloed op de gebruikseigenschappen. Niet geschikt voor natte ruimtes. Bij de verwerking van verschillende charges kan gering kleurverschil ontstaan. Een aanpassing aan vlakken die al zal zijn gelegd, is niet mogelijk. Bij verschillende korrelgroottes kan dezelfde kleur er enigszins anders uitzien. De maximale vulgraad is afhankelijk van het gebruikte bindmiddel, de laagdikte en de condities ter plaatse. Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

Opslag / houdbaarheid Droog opgeslagen, onbeperkt.



Veiligheidsvoorschriften

Alleen voor professioneel gebruik!

Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking en over recycling en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Deze informatie is te vinden in de huidige veiligheidsinformatiebladen en de betreffende informatie die door beroepsverenigingen verstrekt wordt.



Afval

Afvalverwijdering conform de plaatselijk geldende voorschriften.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.