



FL grout flex

- Flexvoeg -

Polymeergemodificeerde voegvulmassa



Kleuren	Leverbaar		
	Aantal per pallet	130	42
	Grootte / hoeveelheid	6 kg	25 kg
	Verpakkingstype	PE-zak	PE-zak
	verpakkingscode	06	25
	art.nr.		
cementgrijs	2891	■	■
speciale kleuren*	2899	■	■
* op aanvraag - minimale afname 25 kg			

Verbruik

Ca. 1,8 kg/m²/mm laagdikte



Toepassing



- Binnen en buiten, droge en natte ruimtes
- Voegbreedtes van 4 - 20 mm
- Voor vloerverwarming
- Het voegen van keramische wand- en vloertegels
- Wanden van glasbouwstenen

Eigenschappen

- Zeer emissiearm (GEV-EMICODE EC 1^{plus})
- Hoge slijtvastheid
- Verminderde wateropname
- Flexibele voegmortel conform DIN EN 13888
- Water- en vorstbestendig
- Goede kantenhechting
- Hydraulisch verhardend



Technische gegevens

Waterdosering	ca. 1,2 ltr / 6 kg ca. 5,0 ltr / 25 kg
Schudmaat	ca. 1,5 kg/dm ³
Beloopbaar	na ca. 24 uur
Mortelgroep (DIN 18550-2)	III

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

➤ [Testrapport 5493/11 slijtvastheid conform DIN EN 12808, Säure-Fliesner e.V.](#)

Aanvullende informatie

➤ [Licentie voor het gebruik van de EMICODE_GEV](#)


Mogelijke systeemproducten

➤ [FL fix \(2817\)](#)
➤ [Remmers voegkitten](#)

Werkvoorbereiding


- **Eisen aan de ondergrond**
Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.
- **Voorbereidingen**
De voegen schoonmaken van overtollig lijm.

Voorbereiding



- **Vermengen**
Water in een schone emmer of speciekuip gieten en droge mortel toevoegen.
Door middel van een mengapparaat ca. 3 minuten intensief tot een homogene massa vermengen.

Verwerking



- **Verwerkingsrichtlijnen**
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.
Lage temperaturen verlengen, hoge temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijd.
- **Verwerkingstijd (+20 °C)**
Ca. 60 minuten

De mortel met een rubberen spaan volledig aanbrengen en in de voegen drukken.
Overtollig materiaal volledig verwijderen.
Verwijder na een korte droogtijd de mortelsluier met een licht vochtige spons.

Verwerkingsinstructies

Mortel die al begint te verharden mag niet meer met water worden aangelengd of aan verse mortel worden toegevoegd.
Niet verwerken bij directe zoninwerking of opgewarmde oppervlakken.
Met vingertop testen of het materiaal voldoende opgestijfd en wasbaar is.
De reiniging gebeurt met een minimaal gebruik van water.
Laatste reiniging altijd met schoon water.
Tegen snelle droging beschermen.



Opmerking

Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.
Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.
Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.
Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.
Het vochtgehalte in ondergrond en de omgevingscondities beïnvloeden de verharding en de kleur.
Besmettelijke, lichte kleuren indien mogelijk niet gebruiken bij vloeren.
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Gereedschap / reiniging




Mengapparaat, roestvrijstalen spaan, sponsbord, spons

Mengapparaat, niet-roestende troffel, schuurbord, sponsbord, spons
Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Remmers gereedschap

- > **Mengvat (4030)**
- > **Collomix® mengspiraal KR (4292)**
- > **Waschboy-Set (4978)**
- > **Schuurbord zwart (4979)**
- > **Sponsbord rood (4935)**
- > **Sponsbord geel (4936)**
- > **Reinigingsspons van viscose (4133)**

Opslag / houdbaarheid



Droog, in ongeopende verpakking, 12 maanden.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.