



FL grout white

Voegmortel voor natuursteen



Kleuren	Leverbaar
	Aantal per pallet
	30
	Grootte / hoeveelheid
	25 kg
	verpakking
	PE-zak
	verpakkingscode
	25
	art.nr.
wit	2867

Verbruik

Ca. 1,8 kg/m²/mm laagdikte



Het precieze verbruik hangt af van de voegbreedte en -diepte en van het tegelformaat.

Toepassing



- Binnen en buiten, droge en natte ruimtes
- Voegbreedtes van 4 - 20 mm
- Voor vloerverwarming
- Het voegen van keramische wand- en vloertegels

Eigenschappen

- Zeer emissiearm (GEV-EMICODE EC 1^{plus})
- Hoge slijtvastheid
- Verminderde wateropname
- Flexibele voegmortel conform DIN EN 13888
- Water- en vorstbestendig
- Goede kantenhechting
- Hydraulisch verhardend

Technische gegevens

Schudmaat	Ca. 1,5 kg/dm ³
Waterdosering	Ca. 1,4 - 1,5 l/6 kg Ca. 5,9 - 6,2 l/25 kg
Beloopbaar	Na ca. 24 u
Belastbaarheid (20°C)	Na ca. 24 u
Mortelgroep (DIN 18550-2)	III

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten


- [FL Fix white \(2850\)](#)

Werkvoorbereiding

- Eisen aan de ondergrond
De voegen moeten droog zijn.
Bescherm niet-uitgevoegde oppervlakken buiten tegen neerslag.
- Voorbereiding
De voegen schoonmaken van overtollig lijm.




Vorbereitung



- Vermengen
Water in een schone emmer of speciekuip gieten en droge mortel toevoegen.
Door middel van een mengapparaat ca. 3 minuten intensief tot een homogene massa vermengen.

Verwerking



- Verwerkingsrichtlijnen
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.
Lage temperaturen verlengen, hoge temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijd.
- Verwerkingstijd (+20°C)
Ca. 60 minuten

Breng de slurry over het gehele oppervlak aan met een schuimrubberschijf/voegbord en druk aan in de voegen.
Overtollig materiaal volledig verwijderen.
Verwijder na een korte droogtijd de mortelslur met een licht vochtige spons.

Verwerkingstip

Mortel die al begint te verharderen niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.
Niet verwerken bij directe zoninwerking of opgewarmde oppervlakken.
Met vingertop testen of het materiaal voldoende opgestijfd en wasbaar is.
Reiniging met een minimaal gebruik van water.
Bij de laatste reinigingsbeurt altijd schoon water gebruiken.
Gebruik een vochtige spons voor het schoonmaken, geen droge doek. Gevaar voor verkleuring door het inwrijven van gedroogde voegmortel in de nog vochtige voeg.
Tegen snelle droging beschermen.
Lichte kleurafwijkingen zijn mogelijk. Gebruik, indien mogelijk, alleen voegmiddel met hetzelfde chargenummer voor hetzelfde object.
Bij gepolijst porcellanato kunnen kleurpigmenten zich afzetten in de microporiën die in het oppervlak van de tegels aanwezig kunnen zijn. Daarom wordt een sterk kleurcontrast tussen tegel en voegmiddel afgeraden. Maak zo nodig proefvlakken.

Opmerking

Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.
Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.
Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.
Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.
Het vochtgehalte in ondergrond en de omgevingscondities beïnvloeden de verharding en de kleur.
Besmettelijke, lichte kleuren indien mogelijk niet gebruiken bij vloeren.
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Gereedschap / reiniging




Menggereedschap, roestvrijstalen troffel, voegbord, sponsbord, spons

Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

- Remmers gereedschap
- Mengvat (4030)
 - Collomix® mengspiraal KR (4292)
 - Waschboy-Set (4978)
 - Schuurbord zwart (4979)
 - Sponsbord rood (4935)
 - Sponsbord geel (4936)
 - Reinigingsspons van viscose (4133)

Opslag / houdbaarheid



Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren.
Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkbld geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.