



Aqua PL-413-Parketlak

Kleurloze 1K-parketsealer voor verwerking met roller




Kleuren	Leverbaar		
	Aantal per pallet	90	60
	Grootte / hoeveelheid	5 ltr	10 ltr
	Verpakkingstype	plastic can	plastic can
	verpakkingscode	05	10
	art.nr.		
20 mat			
kleurloos	2376	■	■
30 halfmat			
kleurloos	2375	■	■
50 zijdeglans			
kleurloos	2374	■	■

Verbruik

100-120 ml/m² per laag



Toepassing



- Hout in binnentoepassingen
- Voor intensief belaste houten ondergronden in woningen
- Residentiële en commerciële ruimtes (bv. parket, traptreden, vloerplanken)
- OSB-panelen & kurkvloeren
- Voor de professionele verwerker.

Eigenschappen



- Slijtvast en krasvast
- Uitstekende aanvuring
- Zeer goede waterbestendigheid
- Goede vloeijing op horizontale oppervlakken
- 2K-Ready: verdere, isocyanaatvrije verhoging van de chemische weerstand, bestendigheid tegen handcrème, krasvastheid en slijtvastheid door toevoeging van 2% Aqua VGA-485.



Technische gegevens

Bindmiddel	acrylaat-/PU-dispersie
Dichtheid (20 °C)	Ca. 1,04 g/cm ³
Geur	reukarm

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

- DIN EN 71-3 "Migratie van bepaalde elementen".
- Toelating oppervlakcoatingsysteem voor parket en houten vloeren

Aanvullende informatie

- Onderhoudsinstructies voor verzegelde houten vloeren en trappen
- Verarbeitungshinweise 2K-Ready Aqua Lacksysteme


Mogelijke systeemproducten

- Aqua VGA-485-Vernetter & glaslakadditief (3256)
- Aqua FKL-402-Voegkitoplossing (2368)
- Aqua MSV-403-Parketgrondering (2369)
- SM-820-Structuuradditief (1942)
- Aqua DL-65-Houtlak PU (7200)
- Aqua V-490-Vertrager (1939)
- Aqua OWF-68/tm-Oliebeits All Weather Protect ^[eco] (7740)
- Aqua VL-66/sm-Houtbeits 3-in-1 (7090)

Werkvoorbereiding


- **Eisen aan de ondergrond**
De ondergrond moet schoon, droog, stof-, vetvrij zijn, ontdaan van stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden en vakkundig voorbereid.
Houtvochtgehalte: 8-12 %
- **Vorbereidingen**
Schuren met P 100 - 180.
Vettige en harsachtige houtsoorten/oppervlakken afwassen met WV-891 of V-890. Op de werf, gebruik UN-894 binnenshuis. Oplosmiddel goed laten uitdampen.
Harsgallen verwijderen.

Vorbereiding



- **Vermengen**
1K, klaar voor gebruik
Bij de verwerking met hulpstoffen en toeslagstoffen het technisch merkblad van het systeemproduct in acht nemen.
Eventueel 100:2 met Aqua H-482 naar volume.
Voeg het product toe aan het coatingmateriaal door het te mengen met een gepatenteerde mixer.
Het mengsel is 8 uur effectief.

Verwerking



- **Verwerkingsrichtlijnen**
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +18 °C tot max. +25 °C.

Schudden voor gebruik.
Kwasten of rollen.
Na droging een verdere behandeling dezelfde dag uitvoeren.
Na droging en tussendoor schuren (P 180 - 320) de eindafwerking aanbrengen.
Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Verwerkingsinstructies



- De compatibiliteit, de hechting en de kleurtint moeten worden getest door op de ondergrond proefvlakken aan te brengen.
Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd.
- **Droging**
Stofdroog: na ca. 1 uur
Overschilderbaar: na ca. 4 uur
Volledig belastbaar na ca. 7 dagen
Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.
Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.
- **Verdunning**
Verwerkingsklaar: indien noodzakelijk met max. 5% water verdunnen.

Opmerking

DIN EN 71-3 "Migratie van bepaalde elementen":
Dit product voldoet aan de grenswaarden voor de migratie van zware metalen in kinderspeelgoed volgens DIN EN 71-3 en voldoet daarmee aan een van de aanvullende eisen voor de veiligheid van kinderspeelgoed volgens de EU-speelgoedrichtlijn (2009/48/EG).
Bij zwevende of niet stootvaste verlijmd houten vloeren alsmede verwarmde vloeren bestaat het gevaar dat



er scheuren ontstaan, omdat bij watergedragen sealers de zijanten de neiging hebben te verlijmen. Wij adviseren om hier te gronderen met Aqua MSV-403-Parketgrondering.
Bij het afdekken van afgelakte houten bouwdeelen luchtdoorlatende materialen gebruiken.
Indien nodig, één keer per week vochtig afnemen met een in de handel verkrijgbaar onderhoudsproduct voor gelakte vloeren.
Voor gecertificeerde producten en opbouw de betreffende testrapporten / certificaten en het technisch merkblad in acht nemen.
Onderhoudsrichtlijnen voor gelakte vloeren en trappen in acht nemen.

Gereedschap / reiniging




Vloerroller microvezel ca. 8 - 12 mm, acrylkwast
Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Remmers gereedschap

➤ **Microvezel-roller (4007)**

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Biocide verordening

Bevat een biocide (conserveringsmiddel in conserven) met de werkzame stoffen CMIT/MIT (3:1) ter bescherming van de verpakkingsinhoud tegen bederf door micro-organismen (bacteriën, gist, enz.). Neem steeds de verwerkingsinstructies in acht!

VOS-gehalte conform Decopaint-Richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/i): max. 140 g/l (2010).
Dit product bevat < 140 g/l VOS.

VOC	
Kat.	A/i
2010:	140g/l
max.:	140g/l

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.