



## Humabloc® Plus

Oplosmiddelvrije speciale crème op basis van silaan als horizontale afdichting tegen opstijgend vocht in metselwerk



| Leverbaar                    |                    |                    |              |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Aantal per pallet            | 1248               | 400                | 64           |
| <b>Grootte / hoeveelheid</b> | <b>12 x 310 ml</b> | <b>20 x 550 ml</b> | <b>5 ltr</b> |
| Verpakkingstype              | koker              | aluminium worst    | emmer        |
| verpakkingscode              | 59                 | 55                 | 05           |
| <b>art.nr.</b>               |                    |                    |              |
| 0800                         | ■                  | ■                  | ■            |

### Verbruik



Voor meer details consulteer de verbruikstabel onder applicatievoorbeelden  
Bij metselwerk met holle ruimtes rekening houden met een hoger verbruik.

### Toepassing



- Poreuze, minerale bouwmaterialen zoals baksteen, zandsteen en kalkzandsteen
- Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk tegen optrekkend vocht onder lage druk tot doorvochtigheidsgraad 95%

### Eigenschappen



- Hydrofoberend
- Oplosmiddelvrij
- Werkzame stofgehalte: 80%
- Zeer goed indringvermogen
- Hoog rendement
- Optimaal voor een drukloze injectie

### Technische gegevens

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Dichtheid (20 °C)    | ca. 0,89 g/cm³  |
| Werkzame stofgehalte | ≥ 80 Gew. %     |
| Vlampunt             | > 100 °C        |
| Consistentie         | Crèmevormig     |
| Hoedanigheid         | Melkachtig, wit |


De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

### Mogelijke systeemproducten

- **WP Sulfatex rapid (0429)**
- **WP DS Levell (0426)**
- **Injectieslang (4180)**
- **WP Sulfatex (0430)**
- **Injectieset (4195)**

### Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**  
Het boorkanaal moet ontdaan zijn van boormeel.
- **Vorbereidingen**  
Maken van boorgaten: éénrijig, doormeter 14 mm, afstand 12 cm, horizontaal, wanddikte min 5 cm.  
Wanden, dikte > 0,6 m, eventueel vanaf beide kanten boren.

**Verwerking****■ Verwerkingsrichtlijnen**

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.

Het materiaal afhankelijk van de verpakking met geschikt injectiegereedschap injecteren.  
De boorgaten, alleen de laatste 2 cm niet, vullen met crème.

**Verwerkingsinstructies**

Maak vervolgens een oppervlakteafdichting ten minste 30 cm onder en boven het niveau van de reeks boorgaten en omvat aangrenzende bouwdelen.  
De boorgaten dezelfde dag met WP DS Levell dichtzetten.  
In de zone waar reactie van het materiaal plaatsvindt, kunnen er tijdelijk verkleuringen aan het oppervlak ontstaan, met name bij metselwerk.  
Voor de navolgende oppervlakteafdichting wordt geadviseerd ter plaatse van de boorgatenreeks een extra laag met WP DS Levell aan te brengen.  
Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

**Toepassingsvoorbeelden**

Verbruik komt overeen met het te vullen boorgatvolume inclusief veiligheidstoeslag.  
Boorgatdiameter : 14 mm  
Boorgatafstand 12 cm, d.w.z. per m 8,3 boorgaten

| Muurdikte: | Boorgatdiepte: | Verbruik* per m: |
|------------|----------------|------------------|
| 10 cm      | ca. 8 cm       | ca. 80 ml        |
| 11,5 cm    | ca. 9,5 cm     | ca. 100 ml       |
| 24 cm      | ca. 22 cm      | ca. 283 ml       |
| 36 cm      | ca. 34 cm      | ca. 350 ml       |
| 42 cm      | ca. 40 cm      | ca. 415 ml       |

\*ong. 10 % Veiligheidstoeslag ingerekend

**Opmerking**

Niet geschikt voor cellenbeton, gips en leem.  
Kan niet worden gebruikt in een recente voegmortel.  
Op gecarbonatiseerd natuursteen een proef opzetten om de werkzaamheid te testen.  
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.  
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.


**Gereedschap / reiniging**

Handpistool  
Injectielans voor 550 ml  
Injectieslang voor 550 ml  
Injectieset voor 550 ml  
Desoi pomp EP-60 voor 10 l polytainer  
Lagedruk-, en spuitapparatuur met geschikte injectielans

Gereedschap en eventuele verontreinigingen met water verwijderen vóór uitdroging.  
Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

**Remmers gereedschap**

- **Injectieset (4195)**
- **GLORIA® 405 / 410 T Profiline (4667)**

**Opslag / houdbaarheid**

In ongeopende originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen  
- 310 ml patroon,  
- 550 ml zak met schroefdoop  
- 5 l Politainer  
- 5 l plastic emmer, minimale houdbaarheid 12 maanden.

**Veiligheidsvoorschriften**

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

**Afval**

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

**Biocide verordening**

Bevat een biocide (conserveringsmiddel in conserven) met de werkzame stoffen CMIT/MIT (3:1) ter bescherming van de verpakkinginhoud tegen bederf door micro-organismen (bacteriën, gist, enz.). Neem steeds de verwerkingsinstructies in acht!



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.