



## Injectiecrème 80 [basic]

Oplosmiddelvrije silaancrème voor horizontale afdichting tegen optrekkend vocht in metselwerk



| Leverbaar |                              |              |                 |
|-----------|------------------------------|--------------|-----------------|
|           | Aantal per pallet            | 64           | 32              |
|           | <b>Grootte / hoeveelheid</b> | <b>5 ltr</b> | <b>12,5 ltr</b> |
|           | Verpakkingstype              | emmer        | emmer           |
|           | verpakkingscode              | 05           | 13              |
|           | <b>art.nr.</b>               |              |                 |
|           | 0691                         | ■            | ■               |

### Verbruik



Voor details zie verbruikstabel onder toepassingsvoorbeelden

Bij metselwerk met holle ruimtes rekening houden met een hoger verbruik.

### Toepassing



- Poreuze, minerale bouwmaterialen zoals baksteen, zandsteen en kalkzandsteen
- Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk drukloos tot een doorvochtigheidsgraad van 95%

### Eigenschappen



- Nieuwe inverse formulering voor snellere werking
- Op silaan/siloxaanbasis
- Optimaal voor een drukloze injectie
- Hoog rendement
- Hydrofoberend

### Technische gegevens

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Dichtheid (20 °C)    | Ca. 0,94 g/cm³  |
| Vlampunt             | > 100°C         |
| Hoedanigheid / Kleur | melkachtig, wit |
| Consistentie         | crème           |

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.



## Mogelijke systeemproducten

- > WP Sulfatex (0430)
- > WP Sulfatex rapid (0429)
- > WP DS Levell (0426)

## Werkvoorbereiding

### Eisen aan de ondergrond


Het boorkanaal moet ontdaan zijn van boormeel.

### Vorbereidingen

Het aanbrengen van boorgaten: in één rij, diameter 12 mm, afstand 12 cm, horizontaal, boorgatendiepte tot ca. 2 cm voor einde wanddikte.

Bij wanden, dikte > 0,6 m, verdient het de aanbeveling de boorgatenreeks aan beide zijden te plaatsen.

## Verwerking



### Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.

Het materiaal afhankelijk van de verpakking met geschikt injectiegereedschap injecteren.

De boorgaten, alleen de laatste 2 cm niet, vullen met crème.

## Verwerkingsinstructies

Aangrenzende bouwdeelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

De boorgaten dezelfde dag met WP DS Levell dichtzetten.

In de zone waar reactie van het materiaal plaatsvindt, kunnen er tijdelijk verkleuringen aan het oppervlak ontstaan, met name bij metselwerk.

Voor de navolgende oppervlakteafdichting wordt geadviseerd ter plaatse van de boorgatenreeks een extra laag met WP DS Levell aan te brengen.

Maak vervolgens een oppervlakteafdichting ten minste 30 cm onder en boven het niveau van de reeks boorgaten en omvat aangrenzende bouwdeelen.

Het verdient de aanbeveling een proefvlak op te zetten.

## Toepassingsvoorbeelden

### Verbruikstabel

Verbruik komt overeen met het te vullen volume van het boorgat inclusief veiligheidstoelag.

Diameter boorgaten: 12 mm

Afstand boorgaten: 12 cm, dat betekent per meter 8,3 gaten

| Wanddikte: | Boorgatendiepte: | Verbruik* per m: |
|------------|------------------|------------------|
| 10 cm      | ca. 8 cm         | ca. 80 ml        |
| 11,5 cm    | ca. 9,5 cm       | ca. 100 ml       |
| 24 cm      | ca. 22 cm        | ca. 230 ml       |
| 36 cm      | ca. 34 cm        | ca. 350 ml       |
| 42 cm      | ca. 40 cm        | ca. 415 ml       |

\* 10% veiligheidstoelag ingecalculleerd



## Opmerking

Niet geschikt voor cellenbeton, gips en leem.  
Kan niet worden gebruikt in een recente voegmortel.  
Op gecarbonatiseerd natuursteen een proef opzetten om de werkzaamheid te testen.  
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.  
Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen.  
Opmerking met betrekking tot injectietechniek voor de verwerking met en van gecertificeerde injectiematerialen tegen capillair vochttransport WTA-merkblad 4-10 in acht nemen.

## Gereedschap / reiniging




Lagedruk spuitapparatuur met geschikte injectielans

Gereedschap en vervuiling als het materiaal nog vers is met Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat (art.nr. 3868) of Verdunning V 101 (art.nr. 0978) reinigen.  
Bij langere stilstandtijden de machine legen en reinigen met RK-898 of verdunner V101.  
Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.  
Bij machinale verwerking graag overleggen met de Remmers Technische Service.

### Remmers gereedschap

- **Injectieset (4195)**
- **GLORIA® 405 / 410 T Profiline (4667)**

## Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

## Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

## Persoonlijke beschermingsmiddelen

Geschikte beschermende handschoenen, veiligheidsbril en kleding dragen.

## Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

## Biocide verordening

Bevat een biocide (conserveringsmiddel in conserven) met de werkzame stoffen CMIT/MIT (3:1) ter bescherming van de verpakkingsinhoud tegen bederf door micro-organismen (bacteriën, gist, enz.). Neem steeds de verwerkingsinstructies in acht!

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.