



OB-008-Oliebeits

Oplosmiddelhoudende lijnoliebeits met zeer lange open-tijd



Kleuren	Leverbaar		
	Aantal per pallet	640	96
	Grootte / hoeveelheid	1 ltr	5 ltr
	Verpakkingstype	bus	bus
	verpakkingscode	01	05
	art.nr.		
kleurloos (Voorvulling: 90%)	2787	■	
intensief wit (RC-995)	2788	■	
noten (RC-660)	2789	■	
licht eiken (RC-365)	2790	■	
teak (RC-545)	2791	■	
ebben (RC-790)	2792	■	
zilvergrijs (RC-970)	2793	■	
speciale kleuren	2794	■	■

Verbruik

40 - 80 ml/m²



Het verbruik is sterk afhankelijk van de zuigkracht van het hout en de laatste schuurbeurt.
Overtollig materiaal met een pluivrije katoenen doek bij iedere laag na ca. 20 - 30 minuten verwijderen.

Toepassing



- Met name voor naaldhout en houtsoorten met grove poriën (bijv. eiken)
- Te gebruiken onder houtafwerkingen op basis van olie, was en alkydhars
- Houten vloeren en trappen
- Meubels & binnenhuisafwerking
- Afzonderlijk: als impregneerolie / olie op kleur op licht belaste oppervlakken
- Voor de professionele verwerker.

Eigenschappen



- Met elkaar te vermengen, gebruiksklare basiskleuren
- Lange open tijd voor een verwerking zonder aanzetten (op grote oppervlakken)
- Intense kleur
- Op basis van hernieuwbare grondstoffen (lijnolie en natuurhars)
- Bevat geen kobalt en MEKO

Technische gegevens

Bindmiddel	Lijnolie / natuurhars
Dichtheid (20 °C)	Ca. 0,82 g/m ³

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

- [Algemene bouwkundige toelating](#)

Aanvullende informatie

- [Duurzaamheidsblad](#)
- [Kleurenkaart](#)
- [Aanbrengen van producten op oliebasis met een doek](#)
- [Pflege von geölten oder mit Hartwachssiegeln behandelten Oberflächen und Böden](#)



Mogelijke systeemproducten

- **HWS-112-Hardwax-sealer (1826)**
- **HSO-118-High-Solid-Olie ^[eco] (7708)**
- **Aqua HWS-712-Hardwax-Sealer ^[eco] (5290)**

Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**
De ondergrond moet schoon, droog, stof-, vetvrij zijn, ontdaan van stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden en vakkundig voorbereikt.
Houtvochtgehalte: 8-12 %
- **Vorbereidingen**
Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.
Vettige en harsachtige houtsoorten/oppervlakken afwassen met WV-891 of V-890. Op de werf, gebruik UN-894 binnenshuis. Oplosmiddel goed laten uitdampen.
Schuren met P 80 - 150.
Hoe grover geschuurd, hoe intensiever de kleur van gepigmenteerde varianten.

Verwerking



- **Verwerkingsrichtlijnen**
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +18 °C tot max. +25 °C.

Materiaal goed roeren.
Rollen, kwasten, spatelen, met een pad
Overtollig materiaal met een pluivrije katoenen doek na ca. 20 - 30 minuten verwijderen.
Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Verwerkingsinstructies



- De compatibiliteit, de hechting en de kleurtint moeten worden getest door op de ondergrond proefvlakken aan te brengen.
Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd.
Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.
- Gevaar van zelfontbranding (DGUV informatie 209-046)**
Niet met NC-houdende lakken of beitsen op dezelfde plaats verwerken, vervuild textiel (bijv. poetsdoeken, werkkleding, stofverzamelaars) in een vuurvaste container verzamelen en brandveilig (onder water) afvoeren.
- **Droging**
Stofdroog: na ca. 4 uur
Overschilderbaar door spuiten: na ca. 6 uur
Overschilderbaar door rollen: na ca. 14 uur
Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.
Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.
 - **Verdunning**
Indien nodig met max. 2% Verdunning V 101. OB-008-Oliebeits kleurloos is de basis om te verdunnen en voor het instellen respectievelijk afzwakken van de kleurintensiteit.

Opmerking

Producten op oliebasis bevatten natuurlijke ingrediënten. Onder invloed van UV-licht, uitsluiting van licht (donkervergeling), warmte of individuele houtveranderingen kunnen kan dit tot een verandering van de afwerking leiden. Dit vereist specifiek onderhoud voor de afwerking, raadpleeg het informatieblad met algemene verwerkingsinstructies voor oliën en wassen. Witte, pastel- en grijs tinten kunnen binnen korte tijd hun intensiteit verliezen. Dit is afhankelijk van de gebruikte houtsoort, houtbestanddelen, blootstelling aan licht en warmte. Als deze veranderingen niet gewenst zijn, wordt een gebeitste en lichtechte gelakte afwerking aanbevolen.
"ONDERHOUDShandleiding voor geoliede oppervlakken en vloeren" in acht nemen.

Gereedschap / reiniging




Blokkwast, kortpolige (3-5 mm) Velours- of mohairroller, eenschijfsmachine met witte niet-schurende pad, gaasbal/ pluivrije katoenen doek, roestvrijstalen/veerspatel.
Gereedschap onmiddellijk na gebruik met Verdunning V101 reinigen.
Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Remmers gereedschap

- **Patentdispenser (4747)**
- **Veloursroller (4442)**
- **Radiatorborstel (4541)**
- **Spatel met veer (4788)**

Opslag / houdbaarheid



n ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkbld geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.