



PUR BML-215-Briljant-matte lak

Zeer matte 2K PUR lak met anti-vingerafdrukeffect, zelfs op donkere ondergronden



Kleuren	Leverbaar		
	Aantal per pallet	60	22
	Grootte / hoeveelheid	5 ltr	20 ltr
	Verpakkingstype	bus	bus
	verpakkingscode	05	20
	art.nr.		
RM10 stompmat			
kleurloos	1941	■	■
RM05 diepmat			
kleurloos	1979	■	■

Verbruik 80 - 120 ml/m² per laag



Toepassing



- Grondering en aflak
- Massief hout en fineer
- Hoogwaardige meubelen
- Keuken- en badkamermeubelen
- Greeploze fronten
- Donkere en donker gebeitste houtsoorten
- Toplaag voor kleurlakken (ringvastheid/glansgraad)
- Voor de professionele verwerker.

Eigenschappen



- Snelle droging
- Goed te schuren
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Goede krasbestendigheid
- UV-bestendig
- Zeer transparant
- Brandbestendigheid volgens DIN EN 13501-1: C-s1, d0 op hiertoe geschikte ondergronden
- ResistMat: met verminderde neiging tot opglanzen, hoge kleurglans & anti-vingerafdruk-effect

Technische gegevens

Dichtheid (20 °C)	Ca. 0,934 g/cm ³
Uitlooptijd s (20° C, DIN 4)	Ca. 30
Geur	Typisch

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Aanvullende informatie

➤ [Duurzaamheidsblad](#)

Mogelijke systeemproducten

- [PUR CL-240-Colorlak \(1965\)](#)
- [PUR FG-201-Vuller \(1950\)](#)
- [PUR H-280-Verharder \(1975\)](#)
- [PUR RHE-217-Ruwhout-effectlak \(1957\)](#)
- [V-89X-verdunner](#)
- [Aqua beitsen](#)



► PUR SL-210-systeemplak (2005)

Werkvoorbereiding

■ Eisen aan de ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, stof-, vetvrij zijn, ontdaan van stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden en vakkundig voorbereikt.

Houtvochtgehalte: 8-12 %

■ Voorbereidingen

Vettige en harsachtige houtsoorten/oppervlakken afwassen met WV-891 of V-890. Op de werf, gebruik UN-894 binnenshuis. Oplosmiddel goed laten uitdampen.

Naaldhout: schuren met P 80 - 120.

Alle andere ondergronden: schuren met P 180 - 320.

Voorbereiding



■ Vermengen

10:1 met PUR H-280 in volume (100:10 in gewicht)


De harder al roerend toevoegen en het mengsel tot een homogene massa mengen.

Oude lak-harder mengsels hebben beperkte eigenschappen.

Bij de verwerking met hulpstoffen en toeslagstoffen het technisch merkblad van het systeemproduct in acht nemen.

Verwerkingstijd max. 12 uur, hogere temperaturen kan dit verkorten.

Verwerking



■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +18 °C tot max. +25 °C.

Spuiten.

Bekerpistool: nozzle: 1,8 - 2,0 mm; luchtdruk: 2 - 3 bar.

Airless: nozzle: 0,23 - 0,28 mm, materiaaldruk: 80 - 120 bar.

Airmix: nozzle: 0,23 - 0,28 mm, materiaaldruk: 80 - 100 bar, spuitdruk: 1,2 - 2 bar.

Na droging en tussendoor schuren (P 240 - 320) een tweede laag met dit product aanbrengen.

Indien noodzakelijk de behandeling herhalen.

Bij de toepassing als onderhoudslaag is één laag voldoende.

Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Verwerkingsinstructies



De compatibiliteit, de hechting en de kleurtint moeten worden getest door op de ondergrond proefvlakken aan te brengen.

Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd.

Indien nodig, kan men bij het aflakken van oppervlakken behandeld met Colorlak, 5% van de Colorlak toevoegen om een kleurverschuiving (op de helderheidsas) tegen te gaan.

Met name op donkere ondergronden bevelen wij een fijn verneveld en gelijkmatig lakproces aan met behulp van een bekerpistool in kruisverband. Indien de parameters hiervan afwijken, is het noodzakelijk vooraf met de Technische Dienst van Remmers te overleggen en een proefvlak te maken.

De tijd waarbinnen het materiaal zonder schuren tussendoor kan worden afgewerkt, is gericht op "overschilderbaar" (droogtijd). Na overschrijding van deze tijd moet het oppervlak direct voor verdere behandeling worden geschuurd en stofvrij worden gemaakt.

Bij het verpakken van afgelakte houten bouwdelen luchtdoorlatende materialen gebruiken.

■ Droging

Stofdroog: na ca. 10 minuten

Hanteerbaar: na ca. 40 minuten

Overschilderbaar: na ca. 1,5 u

Oppervlakte-effect "Anti-Finger-Print": na ca. 3 dagen

Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

Opmerking

DIN EN 71-3 "Migratie van bepaalde elementen":

Dit product voldoet aan de grenswaarden voor de migratie van zware metalen in kinderspeelgoed volgens DIN EN 71-3 en voldoet daarmee aan een van de aanvullende eisen voor de veiligheid van kinderspeelgoed volgens de EU-speelgoedrichtlijn (2009/48/EG).

Voor waardebehoud van het oppervlak regelmatig reinigen en onderhoud uitvoeren met een pluivrije katoenen doek. Hiervoor oplosmiddel- en siliconenvrije onderhoudsmiddelen gebruiken.

Voor gecertificeerde producten en opbouw de betreffende testrapporten / certificaten en het technisch merkblad in acht nemen.

Gereedschap / reiniging



Airless-, Airmix-spuitapparatuur, bekerpistool

Reiniging van het gereedschap met WV-891-Spoelverdunner of V-890-Verdunning.

Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.


Remmers gereedschap



➤ Patentdispenser (4747)

Opslag / houdbaarheid

n ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming combinatiefilter min. A/P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkbld geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.