



## PUR RHE-217-Ruwhout-effectlak

2K-systeemplak voor een natuurlijk houteffect op lichte en donkere houtsoorten

| Kleuren   | Leverbaar                    |              |               |
|-----------|------------------------------|--------------|---------------|
|           | Aantal per pallet            | 60           | 22            |
|           | <b>Grootte / hoeveelheid</b> | <b>5 ltr</b> | <b>20 ltr</b> |
|           | Verpakkingstype              | bus          | bus           |
|           | verpakkingscode              | 05           | 20            |
|           | <b>art.nr.</b>               |              |               |
| kleurloos | 1957                         | ■            | ■             |

### Verbruik

80 - 120 ml/m<sup>2</sup> per laag



### Toepassing



- Grondering en aflak
- Massief hout en fineer
- Hoogwaardige meubelen
- Keuken- en badkamermeubelen
- Gebleekt hout
- Hout, waar de natuurlijke kleuren niet geaccentueerd mogen worden
- Voor de professionele verwerker.

### Eigenschappen



- Snelle droging
- Zeer goed te schuren
- Goede chemicaliënbestendigheid
- UV-bestendig
- Geen "anfeuerung"

### Technische gegevens

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Bindmiddel                   | polyacrylaathars             |
| Dichtheid (20 °C)            | ca. 0,935 gr/cm <sup>3</sup> |
| Uitlooptijd s (20° C, DIN 4) | ca. 20 sec                   |
| Geur                         | typisch                      |
| Glansgraad                   | Mat                          |

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

### Certificaten

- **DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"**

### Testmethoden

DIN 68861, 1C Chemikalienbeständigkeit

### Aanvullende informatie

- **Duurzaamheidsblad**
- **Onderhoudsinstructies voor gelakte meubeloppervlakken**

### Mogelijke systeemproducten

- **PUR H-280-Verharder (1975)**
- **V-890-Verdunning (1955)**
- **V-899-Verdunning (5143)**
- **ULM-822-Universeel anti-UV-additief (3824)**
- **PUR BML-215-Brijlant-matte lak (1941)**
- **Aqua beitsen**

### Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**



De ondergrond moet schoon, droog, stof-, vetvrij zijn, ontdaan van stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden en vakkundig voorbereikt.  
Houtvochtgehalte: 8-12 %

#### ■ Voorbereidingen

Vettige en harsachtige houtsoorten/oppervlakken afwassen met WV-891 of V-890. Op de werf, gebruik UN-894 binnenshuis. Oplosmiddel goed laten uitdampen.  
Harsgallen verwijderen.  
Naaldhout: schuren met P 80 - 120.  
Loofhout: schuren met P 150 - 180.  
Direct na het schuren de verlaag aanbrengen.  
Indien kleur wordt gewenst, de ondergrond met Aqua KB-004, Aqua BB-007 of Aqua PB-006 beitsen.


#### Voorbereiding



#### ■ Vermengen

10:1 met PUR H-280 in volume (100:10 in gewicht)  
De harder al roerend toevoegen en het mengsel tot een homogene massa mengen.  
Verwerkingstijd max. 8 uur. Hogere temperaturen kunnen dit verkorten.  
Oude lak-harder mengsels hebben beperkte eigenschappen.  
Bij de verwerking met hulpstoffen en toeslagstoffen het technisch merkblad van het systeemproduct in acht nemen.

#### Verwerking



#### ■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +18 °C tot max. +25 °C.

Spuiten.  
Bekerpistool: nozzle: 1,8 - 2,0 mm; luchtdruk: 2 - 3 bar.  
Airless: nozzle: 0,23 - 0,28 mm, materiaaldruk: 80 - 120 bar.  
Airmix: nozzle: 0,23 - 0,28 mm, materiaaldruk: 80 - 100 bar, spuitdruk: 1,2 - 2 bar.  
Na droging en eventueel tussendoor schuren (P 240 - 32) een tweede laag aanbrengen.  
Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

#### Verwerkingsinstructies



De compatibiliteit, de hechting en de kleurtint moeten worden getest door op de ondergrond proefvlakken aan te brengen.

De tijd waarbinnen het materiaal zonder schuren tussendoor kan worden afgewerkt, is gericht op "overschilderbaar" (droogtijd). Na overschrijding van deze tijd moet het oppervlak direct voor verdere behandeling worden geschuurd en stofvrij worden gemaakt.  
Bij het verpakken van afgelakte houten bouwdeelen luchtdoorlatende materialen gebruiken.

#### ■ Droging

Stofdroog: na ca. 15 minuten  
Overlaagbaar: na ca. 1,5 uur (het beste ruwhouteffect wordt bereikt na een nacht drogen)  
Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.  
Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.  
Bij een hoge luchtvochtigheid tijdens de droging bestaat de kans dat het wit uitslaat.

#### ■ Verdunning

Klaar voor gebruik, indien nodig verdunnen met V-890 of V-899.

#### Opmerking

Voor waardebehoud van het oppervlak regelmatig reinigen en onderhoud uitvoeren met een pluisvrije katoenen doek. Hiervoor oplosmiddel- en siliconenvrije onderhoudsmiddelen gebruiken.

#### Gereedschap / reiniging




Airless-, Airmix-spuitapparatuur, bekerpistool  
Reiniging van het gereedschap met WV-891-Spoelverdunner of V-890-Verdunning.  
Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

#### Remmers gereedschap

#### ➤ Patentdispenser (4747)

#### Opslag / houdbaarheid



n ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

#### Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming combinatiefilter min. A/P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.



---

Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.