



Induline T-771 Plus

- Induline LW-717 Grey-Protect -

Watergedragen voor-grijzende lazuur voor hout buiten

Kleuren	Leverbaar		
	Aantal per pallet	22	4
	Grootte / hoeveelheid	20 ltr	120 ltr
	Verpakkingstype	bus	plastic vat
	verpakkingscode	20	68
	art.nr.		
speciale kleuren	1641	■	■
Basis kleurloos	015179	■	

Verbruik 80 - 120 ml/m² in één laag



Toepassing



- Hout in buitentoepassingen
- Naaldhout
- Beperkt maatvast houten bouwelementen: bijv. profielplanken, gevelelementen
- Niet maatvast houten elementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen
- Niet geschikt voor vloeren (terrassen, vlonders enz.)
- Voor de professionele verwerker.

Eigenschappen



- Natuurlijke grijstinten voor hout buiten
- Bijzonder natuurlijke uitstraling op gestructureerde houtsoorten
- Weinig onderhoud: door verwerking een gelijkmatige overgang van voor-vergrijzing naar natuurlijke vergrijzing
- Aanpassing van kleur van houten bouwdelen, die wel of niet worden blootgesteld aan weersinvloeden
- Watergedragen: milde geur en reiniging van het gereedschap met water
- Uitstekende (natte) hechting
- Goede blokvastheid
- Vochtregulerend
- Met filmconservering tegen micro-bacteriële aantasting
- Grey-Protect kleuren met metallic-effect:
RC-972 kwartsgrijs, RC-961 riet, RC-971 salie, FT-26788 platinagrijs, FT-25416 grafietgrijs
- Grey-Protect kleuren zonder metallic-effect:
FT-20930 nevelgrijs, FT-20931 venstergrijs, FT-20929 staalgrijs, FT-20923 granietgrijs, RC-970 zilvergrijs, FT-20924 watergrijs



Technische gegevens

Dichtheid (20 °C)	ca. 1,03 g/cm ³
Uitlooptijd s (20° C, DIN 4)	ca. 18 bij 20°C
Geur	karakteristiek

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten

- **Induline SW-900* (3776)**
- **Induline S-910 (3777)**

*Wees voorzichtig bij het gebruik van biociden. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie!

Werkvoorbereiding

■ Eisen aan de ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, stof-, vetvrij zijn, ontdaan van stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden en vakkundig voorbereid.

Beperkt en niet maatvast houten elementen: houtvochtgehalte max. 18%

■ Voorbereidingen

Eventueel niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel* impregneren (*Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!)

Harsgallen verwijderen.

Verwerking



■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10 °C tot max. +30 °C.

Het materiaal goed roeren, ook tijdens de verwerking of na werkonderbreking.

Kwasten of spuiten.

Industriële seriematige verwerking (vacuümcoater, borstelmaschine).

Aangebroke verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Verwerkingsinstructies



De compatibiliteit, de hechting en de kleurtint moeten worden getest door op de ondergrond proefvlakken aan te brengen.

Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd.

Harsrijke houtsoorten kunnen leiden tot aantasting van de coating.

■ Droging

Te stapelen na 12 uur droging.

(Praktijkwaarden bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid)

Te stapelen bij geforceerde droging: afhankelijk van het systeem na ca. 20 minuten / voor verpakking moet het bouwdeel tot < 25°C worden afgekoeld.

Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

■ Verdunning

Verwerkingsklaar

Opmerking

Door de primaire oriëntatie van het product voor industriële serieproductie (VACUMAT®) kunnen bij het handmatig aanbrengen van het materiaal kleurafwijkingen optreden. De kleurtint op de betreffende ondergrond moet worden gecontroleerd door het aanbrengen van proefvlakken met de gewenste applicatiemethode. Voor meer informatie is het raadzaam de technische dienst van Remmers te raadplegen.

Gereedschap / reiniging




Blokkwast, airless / airmix spuitapparaat, VACUMAT®, borstelmaschine

Gereedschap direct na gebruik met water respectievelijk Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming combinatiefilter min. A/P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

Afval



Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Biocide verordening

Bevat als "behandeld voorwerp" een biocide product (verduurzamingsmiddel) met de biocide werkstof 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat ter bescherming van de filmlaag tegen aantasting door microbiële organismen (algen, schimmel, etc.). Altijd de verwerkingsvoorschriften in acht nemen!

Bevat als "behandeld product" een biocide (Topconserveringsmiddel) dat de werkzame stof(fen) als biocide bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on en reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on om de inhoud van de verpakking te beschermen tegen bederf door micro-organismen (bacteriën, gisten, enz.). De verwerkingsvoorschriften moeten absoluut in acht worden genomen!

VOS-gehalte conform Decopaint-Richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): max. 130 g/l (2010).
Dit product bevat < 130 g/l VOS.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.