



SL Fill Q4

Fijnputz

Kleuren	Leverbaar	
	Aantal per pallet	42
	Grootte / hoeveelheid	20 kg
	Verpakkingstype	PE-zak
	verpakkingscode	20
	art.nr.	
antiekwit (eigen kleur)	0210	■

Verbruik

Ca. 2,2 kg/m² bij 2 mm laagdikte



Toepassing



- Binnen
- Het maken van een fijn, gesloten stucoppervlak geschikt voor muurverf
- Voldoet aan de kwaliteitsniveau Q2 - Q4

Eigenschappen

- Zonder aanzetten (tot op 0) aan te brengen
- Goed te schuren
- Hoog hechtvermogen
- Vochtongevoelig

Technische gegevens

Waterdosering	Ca. 7,0-8,0 l/20 kg
Droge massa	Ca. 1250 kg/m ³
Laagdikte	Zonder aanzetten tot max. 2 mm
Schudmaat	Ca. 1,1 kg/dm ³
Druksterkteklasse	CS II (1,5 - 5,0 N/mm ²)
Wateropnamecoëfficiënt w24	> 1 kg/m ²
Dampdiffusieweerstand μ	Ca. 10
Dampdoorlaatbaarheid	μ < 14
Brandgedragsklasse	E
Maximale korrelgrootte	≤ 0,1 mm

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten


- > [Color SL \(0237\)](#)
- > [Remmers binnengevelisolatie](#)

Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**
Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.
- **Vorbereidingen**
De ondergrond mat vochtig voornatten.



Vorbereitung




■ Vermengen

Water in een schone emmer of speciekuip gieten en droge mortel toevoegen.

Met een mixer ongeveer 3 minuten tot een homogene massa vermengen tot een verwerkbare consistentie is bereikt.

Verwerking



■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. $+5^{\circ}\text{C}$ tot max. $+30^{\circ}\text{C}$.

Lage temperaturen verlengen, hoge temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijd.

■ Verwerkingstijd ($+20^{\circ}\text{C}$)

Ca. 60 minuten

Het materiaal in de gewenste laagdikte aanbrengen en direct glad afwerken.

Met geschikt gereedschap glad natrekken.

Na uitharding schuurbaar.

Verwerkingsinstructies

Mortel die al begint te verharden mag niet meer met water worden aangelengd of aan verse mortel worden toegevoegd.

Tegen snelle droging beschermen.

Haarscheurtjes / kripscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

Opmerking

Niet op ondergronden werken, waar sprake is van vochtbelasting via de achterzijde.

De na droging en verharding ontstane kleur is afhankelijk van de omgevingscondities en verwerkingsmethode.

Zo ziet een vers, glad oppervlak, in vergelijking met een later afgeglad of ruw oppervlak er lichter uit.

Verskillende korrelgroottes in hetzelfde artikel kunnen leiden tot geringe kleurafwijkingen. Vochtbelasting vanuit de ondergrond kan verkleuringen veroorzaken.

Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

Niet op gipshoudende ondergronden verwerken!

Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

Altijd een proefvlak opzetten!

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Gereedschap / reiniging




Menggereedschap, troffel, vlakspaan, sponsbord, schuurbord

Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Remmers gereedschap

- [Mengvat \(4030\)](#)
- [Collomix® mengspiraal KR \(4292\)](#)
- [Collomix Mengstaaf DLX 152 HF \(4286\)](#)
- [Gips en egalisatiemiddel XXL Coating knife \(4437\)](#)
- [Vlakspaan \(4004\)](#)
- [Vlakspaan \(4117\)](#)
- [Gladde spaan duo \(4118\)](#)

Opslag / houdbaarheid



Droog, in ongeopende verpakking, 12 maanden.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.



Verklaring van conformiteit

**Remmers GmbH**

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönigen

25

GBI-P 155

EN 998-1: 2017-02

0210Mortel levert op basis van normconforme tests een stuclaag met een droge dichtheid van $\leq 1300 \text{ kg/m}^3$

Brandklasse:	E
Hechtingssterkte	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (breukpatroon B)
Waterabsorptie:	Wc0
Waterdampdoorlaatbaarheid (μ):	< 14
Warmtegeleidingsvermogen ($\lambda_{10, \text{dry, mat.}}$) voor P=50%:	0,61 W/(m*K)
Gevaarlijke stoffen:	NPD

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.